

TERRE CUITE Josse

Mise en œuvre et traitement

Mise en œuvre :

Pose :

- En double encollage avec le Péricol Flex gris sur chape sèche à joints serrés 2 à 4 mm

Coulage des joints :

- Avec les « Joints du Temps » en harmonie avec nos terres cuites.
- Arroser abondamment la terre cuite 24 heures avant et plusieurs fois afin de saturer d'eau.
- Couler les joints par petite surface (2 à 3 m²) puis bien nettoyer la terre cuite dans la foulée à l'aide d'une éponge synthétique - continuer de la même façon par petites surfaces.

N.B. :

- *Imposer une rupture de capillarité lors du gros œuvre entre la dalle et la chape de pose.*

Traitement : *Attendre que le sol soit parfaitement sec – en moyenne 2 à 3 semaines*

Décapage avec un mélange **DALSUK 50 % et Eau froide 50%.**

- Lessiver le sol à l'aide d'un balai brosse avec le mélange Dalsuk et eau.
- Rincer le sol dans la foulée avec de l'eau claire et froide à l'aide d'un balai brosse pour décoller la saleté, puis aspirer l'eau sale aussitôt avec un aspirateur à eau.
Répéter l'opération de rinçage 2 fois.

Imprégnation de fond avec le **DALIMPER C :**

- Sur un sol parfaitement sec et propre.
- Appliquer le DALIMPER C (prêt à l'emploi) en 4 couches à l'aide d'un pulvérisateur de jardin. (minimum 4 heures d'intervalle entre chaque couche).

Finition : avec le **DALFILM**

- 48 heures après l'imprégnation au Dalimper C
- Appliquer le Dalfilm (prêt à l'emploi) - cire autolustrante - à l'aide d'une serpillière propre en fine couche sur un sol parfaitement nettoyé
- Renouveler 3 à 4 fois par an pour une résidence principale – à titre indicatif

Entretien courant : avec le **SAVONPIN**

- Lavage courant eau et Savonpin avec un balai brosse

N.B. :

- *La réussite finale de votre sol en carreaux de Terre Cuite dépend en grande partie de la procédure de mise en œuvre. IL est donc primordial de respecter l'ordre des différentes opérations, ainsi que les délais de séchage préconisés.*
- *Nous consulter si sol ancien ou ne provenant pas des établissements JOSSE*

